

PRODUITS THERMO-RÉTRACTABLES


HEAT SHRINK TUBES

GUAINA TERMOCONTRAIBILI

- Rapport de rétreint : 2:1
- Inflammabilité : retardateur de flamme (sauf gaine transparente) UL224
- Température mini de rétreint : 100°C
- Résistance aux fluides : bonne suivant MIL-I-23053/5
- Résistance à la moisissure : inerte suivant MIL-I-7444
- Rigidité diélectrique : 20kv/mm suivant ASTM-D-2671
- Bonne imprimabilité
- Couleurs: à préciser (Noir,Rouge,Jaune,Bleu,Blanc, Transparent, Vert-jaune)

- **Ultimate elongation : 200%**
- **Flammability : flam retardant UL224**
- **Mini operating temperature : 100°C**
- **Solvent resistance : good according to MIL-I-23053/5**
- **Resistance to moisture attack : good, according to MIL-I-7444**
- **Dielectric strength : 20kv/mm according to ASTM-D-2671**
- **Good printability**
- **Color : to precise (black,red,yellow,blue,white,green-yellow)**

- Rapporto di restringimento : 2:1
- Resistenza alla fiamma : UL224
- Temperatura di restringimento : 100°C
- Resistenza alle basi, olii, grassi, ... : buona resistenza conforme alle norme MIL-I-23053/5
- Resistenza alle muffa : buona rispeta la normativa MIL-I-7444
- Rigidità dielettrica : 20kv/mm rispeta la normativa ASTM-D2671
- Permette impronta
- Guaine colorate (Nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, giallo-verde)



Ref NILED	Avant Rétraction <i>Before Shrink</i> <i>Prima della contrazione</i> Ø	Après Rétraction <i>After Shrink</i> <i>Dopo la contrazione</i> Ø Ep		Longueur <i>Length</i> <i>Lunghezza</i>
DGT 012	1.2	0.6	0.4	1m
DGT 016	1.6	0.8	0.43	1m
DGT 024	2.4	1.2	0.51	1m
DGT 032	3.2	1.6	0.51	1m
DGT 048	4.8	2.4	0.51	1m
DGT 064	6.4	3.2	0.64	1m
DGT 095	9.5	4.8	0.64	1m
DGT 127	12.7	6.4	0.64	1m
DGT 191	19.1	9.5	0.76	1m
DGT 254	25.4	12.7	0.89	1m
DGT 381	38.1	19	1.02	1m
DGT 508	50.8	25.4	1.10	1m
DGT 762	76.2	38.1	1.27	1m
DGT 1016	101.6	50.8	1.40	1m